

CRYSTALCAST

CRYSTALCAST Art. Nr. 3566200

Mischverhältnis:

1kg Puder + 0,32kg Wasser
(Konsistenz wie ein Brei)

1,35kg Mischung (1kg Puder + 0,35kg Wasser) ergibt ca. 0,7l Formenmasse

Aushärtezeit ca. 2-3 Stunden

Es ist kein extra Ausbrennen notwendig- aber eine erste Haltestufe bei 150°C für 120 Minuten.

Schmelztemperaturen der Muster:

Bullseye	810°C – 40 Minuten
System96	800°C – 30 Minuten
Float	845°C – 45 Minuten



CRYSTALCAST Article no. 3566200

Mixing ratio:

1kg powder + 0,32kg water
(like a mush)

1,32kg mixing (1kg powder + 0,32kg water) will be approx 0,7l mold mix

hardening time approx 2-3 hours

Drying out the mold is not necessary but a drying step at 150°C for 120 minutes.

Fusing temperatures of the samples:

Bullseye	810°C – 40 minutes
System96	800°C – 30 minutes
Float	845°C – 45 minutes

